

土木資材用大型土のう物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

NETIS登録番号

CG-150016-A

品名： J-Bag 301-BLACK

色： ブラック

構成： 材質 ポリプロピレン

織密度 タテ 15 (本/2.54cm)
 ヨコ 15 (本/2.54cm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	1764以上	1666以上
(2)伸度 (%)	15~35	15~35
(3)引裂強度 (N)	294以上	294以上

試験方法

(1), (2) JIS Z 1651 に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 15cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS Z 1651 に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。