

更新日：平成 29 年 04 月 01 日

土木資材用大型土のう物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホ-ム-ジ- http://www.hagihara.co.jp/

品 名： J-B a g 302

色 ： ベージュ

構 成： 材 質 ポリプロピレン

物性値：

	タ テ	ヨ コ
(1)引張強度 (N/5cm)	1570以上	1570以上
(2)伸度 (%)	15~35	15~35
(3)引裂強度 (N)	294以上	294以上

試験方法

(1), (2) J I S Z 1651 に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 15cm

引張スピード： 20cm/min

(3) J I S Z 1651 に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。

(原産国：中国)