

ラミネートシート物性表

HAGIHARA
萩原工業株式会社
萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075
ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名： スケルクリアシート


色： ナチュラル

材質： ポリエチレン

質量： 181 (g/m²)

厚さ： ①糸交差部 0.46 (mm)
②フィルム部 0.13 (mm)

タテ糸



物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	500	450
(2)伸度 (%)	22	20
(3)引裂強度 (N)	170	120

試験方法

- (1), (2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠
試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm
引張スピード： 20cm/min
(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。