

更新日：平成 29 年 04 月 01 日

シート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホムページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名： 防災シート（足場用）

色： ホワイト

材質： ポリエステル系に塩ビコーティング

質量： 340 (g/m²)

厚さ： 0.30 (mm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/3cm)	540	499
(2)伸度 (%)	18	21
(3)引裂強度 (N)	150	100

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法（ラベルドストリップ法）に準拠
試料巾： 3cm つかみ間隔： 20cm
引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。