

更新日：平成 29 年 04 月 01 日

クロス物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：ターピーカーボンクロス C-540

色：ブラック

主成分：耐炭化繊維

質量：540 (g/m²)

厚さ：1.8 (mm)

物性値：

| | タテ | ヨコ |
|-----------------|------|-----|
| (1)引張強度 (N/5cm) | 1005 | 455 |
| (2)伸度 (%) | 13 | 4 |
| (3)引裂強度 (N) | 298 | 98 |

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。

(原産国：中国)