

更新日：平成 29 年 04 月 01 日

クロス物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：ターピーカーボンクロス C-780

色：ブラック/ホワイト

主成分：耐炎化繊維 + ガラス繊維

質量：780 (g/m²)

厚さ：2.0 (mm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	1430	2760
(2)伸度 (%)	23	4
(3)引裂強度 (N)	380	630

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。

(原産国：中国)